


KT3-02024ACK2/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

30/06/2022
Trang 01/01

1. Tên mẫu : **TÁM NHỰA ECO DÀY 15 mm**
2. Số lượng mẫu: **01**
3. Ngày nhận mẫu: **14/06/2022**
4. Ngày thử nghiệm: **28/06/2022**
5. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ**
64 TRƯỜNG ĐỊNH, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP HCM
6. Phương pháp thử: **Tham khảo ASTM E 575 - 05**



7. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
THỬ TẢI	
7.1. Khoảng cách giữa 2 gối đỡ, mm	400
7.2. Tải trọng thử, kgf/m ²	2000
7.3. Thời gian duy trì, min	5
7.4. Độ võng, mm	18
7.5. Độ võng dư, mm	2

TL. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ


Lâm Chí Tài


TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.